

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°379-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 515- 25
PROYECTO** : Remodelacion Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval **OT N°** : 528- 25
UBICACIÓN** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-28
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-28

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA					
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)					
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado	
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	25/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12	
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)	
Densidad de la arena	1.399 g/cm ³			Método de ensayo : C	
Volumen calibrado cono	1348 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.94	
				Humedad Optima (%) : 7.1	
				Gravedad específica : 2.77	
DESCRIPCION		PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**		TERRAZA	TERRAZA	TERRAZA	
Progresiva/ Cota / Lado**		SECTOR A	SECTOR A	SECTOR A	
Tipo de Muestra(**)		BASE	BASE	BASE	
Descripción visual del suelo		AFIRMADO LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR ANARANJADO	AFIRMADO LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR ANARANJADO	AFIRMADO LIMOSO CON GRAVA ANGULAR COLOR ANARANJADO	
Espesor de la capa**	cm	15	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2350	2228	2422	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1411	999	1594	
Porcentaje de sobretamaño	%	26.6	20.3	28.9	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.26	2.21	2.28	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.15	2.15	2.19	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.10	21.07	21.50	
GRADO DE COMPACTACIÓN					
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	19.52	19.94	19.83	
Porcentaje de compactación	%	89	91	90	
Criterio de aceptación **	%	95	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD					
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	3	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 28/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

