

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°539-25 SU06

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
: SAN BORJA **RECEPCIÓN N°** : 788- 25
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
: LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DEL CALLAO" **OT N°** : 805- 25
UBICACIÓN ** : AV. AYACUCHO MZ. C7 LOTE 20-21, DISTRITO DE MI PERÚ, PROVINCIA DE
CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-20
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-24

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 1	Fecha de ensayo	20/06/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1565 g	Ensayado por :	I.CH.A	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	1.39 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.64
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 5.8 Gravedad específica : 2.68
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PAR 4	PAR 4	PAR 4	PAR 2
Progresiva/ Cota / Lado**	AV. CAJAMARCA CON AV. AMAZONAS	AV. CAJAMARCA CON AV. AMAZONAS	AV. CAJAMARCA CON AV. AMAZONAS	AV. JUNIN
Tipo de Muestra(**)	CAPA 5 SUB BASE	CAPA 4 SUB BASE	CAPA 3 SUB BASE	SUB BASE
Descripción visual del suelo	0.0	0.0	0.0	0.0
Espesor de la capa**	cm	30	30	30
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2447	2350	2591
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	820	284	570
Porcentaje de sobretamaño	%	15	005	010
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.31	2.24	2.30
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.18	2.13	2.19
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	21.32	20.89	21.48
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.66	20.65	21.07
Porcentaje de compactación	%	95	95	97
Criterio de aceptación **	%	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	5	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

