

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°274-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 318-25
OT N° : 327-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : SOLADO 5+120 @ 5+093 / PAQUETE 4.3 A					Fecha Recepción : 2025-03-27				
F'c (Kg/cm²) ** : 140					Fecha Moldeo** : 2025-02-08				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-08				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
789-CO-25	TCV-24CHP3A-817-2466	102.45	201.80	8244.35	534.90	64.9	661.6	3	2390
790-CO-25	TCV-24CHP3A-817-2466	102.07	203.25	8183.31	329.95	40.3	411.1	2	2340
791-CO-25	TCV-24CHP3A-817-2466	101.86	200.58	8149.67	195.90	24.0	245.1	2	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

