

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°275-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL
ROSARIO - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 318-25
OT N° : 327-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA DE CANAL #38 / PAQUETE 4.3A					Fecha Recepción : 2025-03-27				
F'c (Kg/cm²) ** : 315					Fecha Moldeo** : 2025-02-08				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-08				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
792-CO-25	TCV-24- CHP3A-818- 2469	101.76	200.57	8132.88	354.59	43.6	444.6	3	2290
793-CO-25	TCV-24- CHP3A-818- 2469	101.26	200.61	8053.95	226.85	28.2	287.2	5	2250
794-CO-25	TCV-24- CHP3A-818- 2469	101.45	200.76	8084.20	294.62	36.4	371.6	2	2280

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

