

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°280-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 318-25
OT N° : 327-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-29

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SARDINEL MULTIPROPOSITO M.I. 7+640@7+627.97 / PAQUETE 4.3B

Fecha Recepción : 2025-03-27

F'c (Kg/cm²)** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-03-04

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-11

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
807-CO-25	TCV-24-CHP3B-1030-3118	101.65	204.01	8116.11	115.59	14.2	145.2	5	2340
808-CO-25	TCV-24-CHP3B-1030-3118	102.37	206.31	8230.68	191.59	23.3	237.4	5	2310
809-CO-25	TCV-24-CHP3B-1030-3118	100.77	205.11	7975.41	116.17	14.6	148.5	2	2330

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

