

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°361-25 CO12

CLIENTE : TEK PERU SHC
DIRECCIÓN ** : AV. ALBERTO ALEXANDER 2717 - LINCE
PROYECTO ** : BODEGA 300 LATAM PARQUE LOGISTICO CALLAO
UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT NRO 5075 URB. LAS FRESAS - CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 412-25
OT N° : 425-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-07

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : BLOQUE DE EMPUJE					Fecha Recepción : 2025-04-01				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-03-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-01				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 17 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
985-CO-25	-	98,61	198,83	7637,17	102,96	13,5	137,5	2	2530
986-CO-25	-	98,71	198,32	7653,44	105,05	13,7	140,0	2	2550

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

