

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°410-25 CO12

CLIENTE : TEK PERU SHC
DIRECCIÓN ** : AV. ALBERTO ALEXANDER 2717 - LINCE
PROYECTO ** : BODEGA 300 LATAM PARQUE LOGISTICO CALLAO
UBICACIÓN ** : AV. ELMER FAUCETT NRO 5075 URB. LAS FRESAS - CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 464-25
OT N° : 477-25
FECHA EMISIÓN : 2025-04-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : BLOQUE DE EMPUJE

Fecha Recepción : 2025-04-09

F'c (Kg/cm²) ** : 210

Fecha Moldeo** : 2025-03-15

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-04-14

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 30 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1098-CO-25	02-B300A-TEK	98,75	197,57	7658,87	178,91	23,4	238,2	2	2200

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

