

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°560-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL
ROSARIO (VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA -
SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 561-25

PROYECTO ** : INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 575-25

UBICACIÓN ** : HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : SARDINEL KM 8+056.54 @ 8+060 / PAQUETE 4.4					Fecha Recepción : 2025-05-07				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-04-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-09				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 18 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1296-CO-25	TCV-25-CHP4- 1537A-4615	100.71	201.84	7965.91	142.86	17.9	182.9	3	2330
1297-CO-25	TCV-25-CHP4- 1537A-4615	102.71	203.30	8285.44	143.47	17.3	176.6	2	2290
1298-CO-25	TCV-25-CHP4- 1537A-4615	102.47	202.76	8246.77	145.58	17.7	180.0	2	2250

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

