

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°659-25 CO12

CLIENTE : PHOENIX TOWER INTERNATIONAL

DIRECCIÓN ** : Av. 1 301, Santiago de Surco 15023

PROYECTO ** : PROYECTO MONOPOLOS, ARQUETA 01, 02

UBICACIÓN ** : ANCASH, SANTA, CHIMBOTE

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 639-25

OT N° : 653-25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-27

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA

Fecha Recepción : 2025-05-09

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-05-02

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-09

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1469-CO-25	-	150.55	302.04	17801.28	386.39	21.7	221.3	3	---
1470-CO-25	-	151.55	301.92	18038.55	392.14	21.7	221.7	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

