

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°733-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYACOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN **: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 684-25

PROYECTO **: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYACOLORO

OT N° : 698-25

UBICACIÓN **: HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MAMPOSTERIA 413 / PAQUETE 4.4					Fecha Recepción : 2025-05-31				
F'c (Kg/cm²) * : 315					Fecha Moldeo** : 2025-05-02				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-04				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 33 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1614-CO-25	1543A	102.12	200.89	8190.53	311.40	38.0	387.7	3	2320
1615-CO-25	1543A	101.20	201.27	8043.62	337.31	41.9	427.6	2	2360
1616-CO-25	1543A	101.11	201.06	8029.32	307.65	38.3	390.7	3	2360

Defecto de la muestra o en la tapa:

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

