

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°737-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN **: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 684-25

PROYECTO **: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 698-25

UBICACIÓN **: HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-06-09

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MAMPOSTERIA 416/ MURO ALERO D / PAQUETE 4.4						Fecha Recepción : 2025-05-31			
F'c (Kg/cm²) * : 315						Fecha Moldeo** : 2025-04-28			
Tipo muestra : Cilindros Moldeados						Fecha Rotura : 2025-06-04			
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales						Edad muestra : 37 días			
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1626-CO-25	1539	101.09	201.49	8026.93	318.19	39.6	404.2	2	2390
1627-CO-25	1539	101.39	201.07	8073.85	336.77	41.7	425.3	3	2350
1628-CO-25	1539	100.52	200.92	7935.88	298.21	37.6	383.2	2	2410

Defecto de la muestra o en la tapa:

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

