

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°752-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO PERU HEALTH
DIRECCIÓN** : CAL.CHINCHON NRO. 1018 URB. JARDIN (PISO 6) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO** : Mejoramiento y ampliación de los servicios del hospital de apoyo de Pomabamba Antonio Caldas Dominguez
UBICACIÓN** : Pomabamba - Ancash

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 500-25
OT N° : 513-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-10

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA AUTOCOMPACTANTE					Fecha Recepción : 2025-05-13				
F'c (Kg/cm²)** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-06-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-09				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 3 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1779-CO-25	-	102.13	203.61	8192.13	471.56	57.6	587.0	2	0
1780-CO-25	-	103.10	202.46	8349.29	479.15	57.4	585.2	2	0
1781-CO-25	-	102.69	205.22	8282.22	472.90	57.1	582.2	3	0

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Diseño de mezcla - A/C = 0.43

