

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°758-25 CO12

CLIENTE : RUTAS DE LIMA **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.65 NRO. S/N LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR **RECEPCIÓN N°** : 647-25
PROYECTO ** : Instalación de Cerco Perimétrico – Punta Negra **OT N°** : 661-25
UBICACIÓN ** : PANAMERICANA SUR KM 45 **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-09
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Zapatas de Cerco Perimetrico					Fecha Recepción : 2025-05-28				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-05-09				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-06				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1493-CO-25	-	100.88	200.98	7992.83	205.66	25.7	262.4	3	---
1494-CO-25	-	100.99	200.80	8010.27	210.48	26.3	267.9	2	---
1495-CO-25	-	101.61	201.01	8109.72	208.03	25.7	261.6	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

