

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°790-25 CO12

CLIENTE : ORBE ARQUITECTOS SSAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : JR. BUENAVENTURA AGUIRRE NRO. 101 INT. 719 URB. LA VIÑITA LIMA - LIMA -
BARRANCO **RECEPCIÓN N°** : 495-25
PROYECTO ** : NUEVO ALMACEN RENZO COSTA **OT N°** : 508-25
UBICACIÓN ** : Calle Omega #128 Urb. Parque Internacional de Industria y Comercio-Callao **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-21

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VIGAS, COLUMNAS Y LOSA					Fecha Recepción : 2025-04-24				
F'c (Kg/cm²) ** : -					Fecha Moldeo** : 2025-04-05				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-03				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1180-CO-25	PRP-NARC-038	103.25	201.90	8372.79	225.71	27.0	274.9	5	2310
1181-CO-25	PRP-NARC-039	102.25	201.99	8211.39	249.01	30.3	309.2	2	2300

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

