

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°802-25 CO12

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA -
LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 571-25

PROYECTO** : OBRAS ELECTROMECHANICAS UM RAURA

OT N° : 585-25

UBICACIÓN** : UNIDAD MINERA RAURA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA					Fecha Recepción : 2025-05-28				
F'c (Kg/cm²)** : 140					Fecha Moldeo** : 2025-06-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-13				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1806-CO-25	-	101.36	200.77	8069.07	101.86	12.6	128.7	2	2290
1807-CO-25	-	100.58	201.43	7945.36	101.63	12.8	130.4	3	2310
1808-CO-25	-	100.71	200.68	7966.70	106.27	13.3	136.0	2	2310

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Concretista 140

