

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°804-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO PERU HEALTH **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : CAL.CHINCHON NRO. 1018 URB. JARDIN (PISO 6) LIMA - LIMA - SAN **RECEPCIÓN N°** : 500-25
ISIDRO **OT N°** : 513-25
PROYECTO ** : Mejoramiento y ampliación de los servicios del hospital de apoyo de Pomabamba Antonio
UBICACIÓN ** : Pomabamba - Ancash **FECHA EMISIÓN** : 2025-06-14

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : DISEÑO DE MEZCLA AUTOCOMPACTANTE					Fecha Recepción : 2025-05-13				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-06-06				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-13				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1782-CO-25	-	101.24	203.48	8050.77	509.30	63.3	645.1	3	2360
1783-CO-25	-	101.07	203.56	8023.76	517.46	64.5	657.6	2	2360
1784-CO-25	-	101.59	202.67	8106.53	511.75	63.1	643.7	3	2360

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

Diseño de mezcla - A/C = 0.43



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 14/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Documento