

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°817-25 CO12**

**CLIENTE** : Maryorit Huancas

: F-LEM-P-CO-12.02

**DIRECCIÓN \*\*** : Puerto del Callao

**RECEPCIÓN N°** : 775-25

**PROYECTO \*\*** : CC66 Ampliación de la Calle este hacia la nueva puerta N° 03 - APM Terminals

**OT N°** : 772-25

**UBICACIÓN \*\*** : Puerto del Callao

**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-16

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                |                                                                                           |                        |                                |                   |                              |                                 |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                |                                                                                           |                        |                                |                   |                              |                                 |               |                          |
| IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA                                                    |                |                                                                                           |                        |                                |                   |                              |                                 |               |                          |
| Estructura** :                                                                  |                | ZAPATA DE SARDINEL:<br>LADO DERECHO PG: 0+090 @ 0+120<br>LADO IZQUIERDO PG: 0+050 @ 0+078 |                        |                                |                   |                              | Fecha Recepción : 2025-06-11    |               |                          |
|                                                                                 |                | MURO DE SARDINEL:<br>LADO DERECHO PG: 0+120 @ 0+134<br>LADO IZQUIERDO PG: 0+096 @ 0+118   |                        |                                |                   |                              |                                 |               |                          |
|                                                                                 |                | F'c (Kg/cm²) ** : 280                                                                     |                        |                                |                   |                              | Fecha Moldeo** : 2025-05-17     |               |                          |
|                                                                                 |                | Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                        |                        |                                |                   |                              | Fecha Rotura : 2025-06-14       |               |                          |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                            |                |                                                                                           |                        |                                | Edad muestra : 28 |                              |                                 |               |                          |
| Código muestra LEM                                                              | Código cliente | Diámetro promedio (mm)                                                                    | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm²) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm²) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m³) |
| 1858-CO-25                                                                      | CC66-R280-064  | 101.94                                                                                    | 201.60                 | 8161.68                        | 244.77            | 30.0                         | 305.8                           | 2             | ---                      |
| 1859-CO-25                                                                      | CC66-R280-065  | 101.77                                                                                    | 201.43                 | 8134.48                        | 273.35            | 33.6                         | 342.7                           | 2             | ---                      |
| 1860-CO-25                                                                      | CC66-R280-066  | 101.91                                                                                    | 201.50                 | 8157.68                        | 259.17            | 31.8                         | 324.0                           | 2             | ---                      |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

