

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°002-25 AG22

CLIENTE : HERCO CONSTRUCTORES SRL **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. LA LIBERTAD NRO. 614 URB. SANTA VICTORIA (A TRES CUADRAS DEL
OVALO STA. VICTORIA) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO **RECEPCIÓN N°** : 056- 25
PROYECTO ** : PAVIMENTACIÓN DE LA ETAPA IV DE CAPILLUCAS **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-01-25
UBICACIÓN ** : LOCALIDAD DE CAPILLUCAS, DISTRITO DE ALLAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA.
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : CANTERA: CATAHUASI MONTE	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 016-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-16
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO GRUESO (ARENA GRUESA)	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-18
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1,776	kg
Volumen de la medida	0,002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	C Suelto
--------------------------	----------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6,487	6,507	6,495	kg
Masa del agregado	4,711	4,731	4,719	kg
Densidad aparente del agregado	1639	1646	1642	kg/m³
Promedio: Densidad aparente del agregado			1642	kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1639	1646	1642	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,60	2,60	2,60	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	37	37	37	%
Promedio: % Vacios			37	%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

Forma de la partícula

No. 4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 001-25 AG18, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 25/01/25
Motivo: Autorización
de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

