



Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°010-25 AG23

CLIENTE : Constructora y Consultoria A&R S.A.C
DIRECCIÓN ** : Av. Vicente Russo N° 1530 Int D y F - "Fundo el cerrito" - Chiclayo
PROYECTO ** : Analisis de muestras
UBICACIÓN ** : Chiclayo - Lambayeque

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-23.02
RECEPCIÓN N° : 519- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-05-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Materials Finer than 75- μ m (No. 200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing
ASTM C117-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 120-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-28
TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-29
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

DESCRIPCIÓN	Und.	DATOS
Masa seca original de la muestra	g	431.5
Masa seca de la muestra después del lavado	g	386.3
Porcentaje de material mas fino que un tamiz 75 μ m (No. 200) por lavado	%	10

Condiciones del ensayo:

Se utilizó el procedimiento: "A" lavado con agua

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No.4

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL – DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

