

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°014-25 AG22

CLIENTE : UNITELEC SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 452 DPTO. 15 (CRUCE CANAVAL Y MOREYRA
CON HALCONES) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 406- 25
PROYECTO ** : "Enlace 500 kV Nueva Yanango- Nueva Huánuco y Subestaciones asociadas –
Adecuación de Terreno y Obras Civiles de la SE Nueva Yaros 500/220/138kV **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-08
UBICACIÓN ** : Huanuco, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : DOROTEO	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 082-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-01
TIPO DE MUESTRA : Piedra 3/4"	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-02
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	2	N°
Masa de medida	4.085	kg
Volumen de la medida	0.009434	m ³

MÉTODO DE ENSAYO:	A Varillado
--------------------------	-------------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	18.624	18.660	18.678	kg
Masa del agregado	14.539	14.575	14.593	kg
Densidad aparente del agregado	1541	1545	1547	kg/m ³
Promedio: Densidad aparente del agregado			1540	kg/m ³

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1541	1545	1547	kg/m ³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.68	2.68	2.68	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m ³
% de Vacios	42	42	42	%
Promedio: % Vacios			42	%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 083-25 AG28, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

