

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°018-25 AG20

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING COSUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN
ISIDRO
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE
UBICACIÓN ** : SJL - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02
RECEPCIÓN N° : 460- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-04-24

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : CARAPONGO - VALLECITO **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 107-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-11
TIPO DE MUESTRA : Agregado fino **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-14
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	ÑEE
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	873.0
Masa de recipiente + muestra seca	g	853.7
Masa de agua	g	19.3
Masa de recipiente	g	307.0
Masa de muestra seca	g	546.7
Contenido de Humedad de la muestra*	%	3.5

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No.4

Forma de la partícula

SUB ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

