

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°020-25 AG22

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SA **RECEPCIÓN N°** : 428- 25
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO ** : LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-04-15
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 094-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-07
TIPO DE MUESTRA : Agregado grueso **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-08
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1,772	kg
Volumen de la medida	0,002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO: A Varillado

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6,672	6,671	6,673	kg
Masa del agregado	4,900	4,899	4,901	kg
Densidad aparente del agregado	1705	1705	1705	kg/m³
Promedio: Densidad aparente del agregado			1700	kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1705	1705	1705	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,61	2,61	2,61	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	35	35	35	%
Promedio: % Vacios			35	%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

<N° 4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe XX-24 XX, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 15/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

