

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 AG20

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG.20.02
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA -
SAN BORJA **RECEPCIÓN N°** : 479- 25
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DEL CALLAO" **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-03
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying ASTM C566-19																													
DATOS DE LA MUESTRA																													
CANTERA / SONDAJE **	: LA ROMAÑA	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 115-AG-25																											
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-19																											
TIPO DE MUESTRA	: ARENA GRUESA	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-20																											
LUGAR DE ENSAYO	: Laboratorio de ensayo de Materiales																												
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Und</th><th>Datos</th></tr></thead><tbody><tr><td>N° de ensayo</td><td>N°</td><td>001</td></tr><tr><td>Recipiente N°</td><td>N°</td><td>H-04</td></tr><tr><td>Masa de recipiente + muestra húmedo</td><td>g</td><td>4606.7</td></tr><tr><td>Masa de recipiente + muestra seca</td><td>g</td><td>4577.0</td></tr><tr><td>Masa de agua</td><td>g</td><td>29.7</td></tr><tr><td>Masa de recipiente</td><td>g</td><td>437.4</td></tr><tr><td>Masa de muestra seca</td><td>g</td><td>4139.6</td></tr><tr><td>Contenido de Humedad de la muestra*</td><td>%</td><td>0.7</td></tr></tbody></table>			Descripción	Und	Datos	N° de ensayo	N°	001	Recipiente N°	N°	H-04	Masa de recipiente + muestra húmedo	g	4606.7	Masa de recipiente + muestra seca	g	4577.0	Masa de agua	g	29.7	Masa de recipiente	g	437.4	Masa de muestra seca	g	4139.6	Contenido de Humedad de la muestra*	%	0.7
Descripción	Und	Datos																											
N° de ensayo	N°	001																											
Recipiente N°	N°	H-04																											
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	4606.7																											
Masa de recipiente + muestra seca	g	4577.0																											
Masa de agua	g	29.7																											
Masa de recipiente	g	437.4																											
Masa de muestra seca	g	4139.6																											
Contenido de Humedad de la muestra*	%	0.7																											

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

