

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°023-25 AG22

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SAN BORJA
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU - DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02
RECEPCIÓN N° : 428- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-04-15

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : Agregado grueso
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 093-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-07
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-08

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	4,085	kg
Volumen de la medida	0,009434	m³

MÉTODO DE ENSAYO: C Suelto

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	17,588	17,583	17,552	kg
Masa del agregado	13,503	13,498	13,467	kg
Densidad aparente del agregado	1431	1431	1427	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1430	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1431	1431	1427	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,62	2,62	2,62	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	45	45	45	%

Promedio: % Vacios	45	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

3/4
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe XX-24 XX, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 15/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

