

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°028-25 AG20

CLIENTE : RAFAEL MARQUINA GANOZA / EDWIN PAZ NUÑEZ
DIRECCIÓN ** : LAS CONDORNICES 152 SURQUILLO
ESTUDIO EVALUATIVO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN CONCRETO
PROYECTO ** : 210 KG/CM2 INCORPORANDO 3% DE FIBRA ÓPTICA RECUBIERTA CON BUFFER
HOLGADO DE PVC DE LONGITUD DE L: 2"
UBICACIÓN ** : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU UTP CGT
CÓDIGO : F-LEM-P-AG.20.02
RECEPCIÓN N° : 556- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-13

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : - **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 130-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA : PIEDRA CHANCADA **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-09
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	GE-G
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	4569.2
Masa de recipiente + muestra seca	g	4558.1
Masa de agua	g	11.1
Masa de recipiente	g	368.2
Masa de muestra seca	g	4189.9
Contenido de Humedad de la muestra*	%	0.3

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

No

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

