

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°029-25 AG20

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG.20.02
DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - LIMA - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 571- 25
PROYECTO ** : OBRAS ELECTROMECHANICAS UM RAURA **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-17
UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-19

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : SHUCSHAPAJ **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 135-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA) **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales

Descripción	Und	Datos
N° de ensayo	N°	001
Recipiente N°	N°	AC
Masa de recipiente + muestra húmedo	g	2785,3
Masa de recipiente + muestra seca	g	2726,2
Masa de agua	g	59,1
Masa de recipiente	g	929,5
Masa de muestra seca	g	1796,7
Contenido de Humedad de la muestra*	%	3,3

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No)

Si

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

No.4

Forma de la partícula

Anguar

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

