

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°033-25 AG22

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SA **RECEPCIÓN N°** : 479- 25
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO ** : LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-03
DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao
** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA ROMAÑA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 114-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-19
TIPO DE MUESTRA : PIEDRA CHANCADA **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-20
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	1	N°
Masa de medida	1.772	kg
Volumen de la medida	0.002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:

A Varillado

DENSIDAD APARENTE

Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6.917	6.908	6.911	kg
Masa del agregado	5.145	5.136	5.139	kg
Densidad aparente del agregado	1790	1790	1790	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado

1790

kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS

Densidad aparente del agregado	1790	1787	1788	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.45	2.45	2.45	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	27	27	27	%

Promedio: % Vacios

27

%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

Forma de la partícula

No.4

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 018-25 AG18, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

