

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 AG22

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02

DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SAN BORJA **RECEPCIÓN N°** : 479- 25

PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO" **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-05-03

UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : LA ROMAÑA **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 115-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-19

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-20

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	2	N°
Masa de medida	4.085	kg
Volumen de la medida	0.009434	m³

MÉTODO DE ENSAYO: C Suelto

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	17.520	17.527	17.532	kg
Masa del agregado	13.435	13.442	13.447	kg
Densidad aparente del agregado	1420	1420	1430	kg/m³
Promedio: Densidad aparente del agregado			1420	kg/m³

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1424	1425	1425	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.81	2.81	2.81	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	49	49	49	%
Promedio: % Vacios			49	%

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in) 1

Forma de la partícula ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 118-25 AG19, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 03/05/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

