

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°035-25 AG22

CLIENTE : TACTICAL IT S.A.C
DIRECCIÓN ** : AV. DE LAS ARTES NORTE NRO. 1171 URB. SAN BORJA NORTE LIMA - LIMA - SAN BORJA
PROYECTO ** : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU – DISTRITO MI PERU - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO"
UBICACIÓN ** : Av. Ayacucho Mz. C7 Lote 20-21, distrito de Mi Perú, provincia de Callao, departamento del Callao

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02
RECEPCIÓN N° : 479- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-03

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE **	LA ROMAÑA
N° MUESTRA **	M-1
TIPO DE MUESTRA	ARENA GRUESA
LUGAR DE ENSAYO	Laboratorio de ensayo de materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA	115-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN	2025-04-19
FECHA DE EJECUCIÓN	2025-04-20

Datos del molde		
Molde	2	N°
Masa de medida	4.085	kg
Volumen de la medida	0.009434	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	A Varillado
--------------------------	-------------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	18.724	18.727	18.715	kg
Masa del agregado	14.639	14.642	14.630	kg
Densidad aparente del agregado	1550	1550	1550	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1550	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1552	1552	1551	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.81	2.81	2.81	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	45	45	45	%

Promedio: % Vacios	45	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

1
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 118-25 AG19, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

