

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°040-25 AG22

CLIENTE : RAFAEL MARQUINA GANOZA / EDWIN PAZ NUÑEZ

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02

DIRECCIÓN ** : LAS CONDORNICES 152 SURQUILLO

RECEPCIÓN N° : 556- 25

PROYECTO ** : ESTUDIO EVALUATIVO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN CONCRETO
210 KG/CM2 INCORPORANDO 3% DE FIBRA ÓPTICA RECUBIERTA CON
BUFFER HOLGADO DE PVC DE LONGITUD DE L: 2"

FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-13

UBICACIÓN ** : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU UTP CGT

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
ASTM C29/C29M-23

DATOS DE LA MUESTRA

CANtera / SONDAJE ** : -

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 129-AG-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07

TIPO DE MUESTRA : ARENA GRUESA

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-09

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

Datos del molde		
Molde	INS-0005	N°
Masa de medida	1.772	kg
Volumen de la medida	0.002874	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	C Suelto
-------------------	----------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	6.300	6.310	6.306	kg
Masa del agregado	4.528	4.538	4.534	kg
Densidad aparente del agregado	1580	1580	1580	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1580	kg/m³
--	------	-------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1576	1579	1578	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2.60	2.60	2.60	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	39	39	39	%

Promedio: % Vacios	39	%
--------------------	----	---

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

<No.4

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 023-25 AG18, sobre la gravedad específica

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

