

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°046-25 AG22

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP
UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02
RECEPCIÓN N° : 534- 25
FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-16

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : BIRRAK	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 128-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-02
TIPO DE MUESTRA : Material seleccionado - Material de Prestamo - (AGREGADO GRUESO)	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-05
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	INS-0003	N°
Masa de medida	8.965	kg
Volumen de la medida	0.014105	m ³

MÉTODO DE ENSAYO:	A Varillado
--------------------------	-------------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	35.611	35.451	35.591	kg
Masa del agregado	26.646	26.486	26.626	kg
Densidad aparente del agregado	1890	1880	1890	kg/m ³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1890	kg/m³
---	-------------	-------------------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1889	1878	1888	kg/m ³
(*) Gravedad específica base seca (ASTM C127-15)	2.69	2.69	2.69	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m ³
% de Vacios	30	30	30	%

Promedio: % Vacios	30	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1 1/2

Forma de la partícula

Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe N° 017-25 AG28

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

