

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°050-25 AG22

CLIENTE : MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768 INT. 1201 URB. LEURO LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO ** : OBRAS ELECTROMECANICAS UM RAURA
UBICACIÓN ** : UNIDAD MINERA RAURA

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-22.02

RECEPCIÓN N° : 571- 25

FECHA DE EMISIÓN : 2025-05-17

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : SHUCSHAPAJ	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 136-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-10
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO GRUESO (PIEDRA CHANCADA)	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-12
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	INS 0005	N°
Masa de medida	1,772	kg
Volumen de la medida	0,002855	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	A Varillado
--------------------------	-------------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	7,056	7,055	7,068	kg
Masa del agregado	5,284	5,283	5,296	kg
Densidad aparente del agregado	1850	1850	1860	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1850	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1851	1850	1855	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C128-22)	2,59	2,59	2,59	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	28	28	28	%

Promedio: % Vacios	28	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)
Forma de la partícula

3/8
Angular

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe N° 129-25 AG28

(*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 17/05/25
Motivo: Autorización
de informe de
ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

