

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°053-25 AG22

CLIENTE : MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-AG-22.02
DIRECCIÓN ** : Avenida Pardo y Aliaga N° 640 Int.1101, Urbanización Santa Cruz, distrito de San Isidro - Lima **RECEPCIÓN N°** : 652- 25
PROYECTO ** : WP05 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE PISTA Y RENOVCACIÓN DEL SISTEMA AGL ASOCIADO - STRACON - LAP **FECHA DE EMISIÓN** : 2025-06-04
UBICACIÓN ** : Av. Elmer Faucett s/n, Callao, Lima, Perú

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate ASTM C29/C29M-23	
DATOS DE LA MUESTRA	
CANTERA / SONDAJE ** : BIRRAK	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 145-AG-25
N° MUESTRA ** : M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-24
TIPO DE MUESTRA : Agregado Mixto	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-26
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales	

Datos del molde		
Molde	3	N°
Masa de medida	8.963	kg
Volumen de la medida	0.014222	m³

MÉTODO DE ENSAYO:	A Varillado
--------------------------	-------------

DENSIDAD APARENTE				
Prueba N°	1	2	3	Und.
Masa del agregado mas medida	36.171	36.171	36.211	kg
Masa del agregado	27.208	27.208	27.248	kg
Densidad aparente del agregado	1910	1910	1920	kg/m³

Promedio: Densidad aparente del agregado	1910	kg/m³
---	-------------	--------------

CONTENIDO DE VACIOS				
Densidad aparente del agregado	1913	1913	1916	kg/m³
Gravedad específica base seca (ASTM C127-15)	2.67	2.67	2.67	-
Densidad del agua	998	998	998	kg/m³
% de Vacios	28	28	28	%

Promedio: % Vacios	28	%
---------------------------	-----------	----------

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)


Forma de la partícula

1 1/2
ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones: Ref. Informe 145-25 AG28, sobre la gravedad específica


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

