

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°100-25 AG19**

**CLIENTE\*\*** : RUTAS DE LIMA  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.65 NRO. S/N LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR  
**PROYECTO \*\*** : Mantenimiento Periódico de la Panamericana Norte  
**UBICACIÓN \*\*** : PANAMERICANA NORTE - PN1 SENTIDO UC

**CÓDIGO:** F-LEM-P-AG-19.02  
**RECEPCIÓN N°:** 447- 25  
**OT N°:** 460- 25  
**FECHA DE EMISIÓN:** 2025-04-14

\*\*Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates**  
**ASTM C136/C136M - 19**

**DATOS DE LA MUESTRA**

**CANTERA/SONDAJE \*\*** : Cargo Vial  
**N° MUESTRA \*\*** : Bacheo 27CN1 (Pista) Fecha de muestreo: 08/04/2025  
**TIPO DE MUESTRA** : Mezcla Asfáltica Convencional para Bacheos Superficiales Fecha de Producción: 04/11/2024  
**LUGAR DE ENSAYO** : Laboratorio de Materiales


**CÓDIGO DE LA MUESTRA:** 073-PAV-25  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 2025-04-09  
**FECHA DE EJECUCIÓN:** 2025-04-11

| Designación de Tamices |          | Material total retenido en cada tamiz (%) | Material retenido entre tamices consecutivos (%) | Material total que pasa por cada tamiz (%) |
|------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alternativo            | Estándar |                                           |                                                  |                                            |
| 3 in.                  | 75 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 2 1/2 in.              | 63 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 2 in.                  | 50 mm    | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 1 1/2 in.              | 37.5 mm  | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 1 in.                  | 25.0 mm  | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 3/4 in.                | 19.0 mm  | 0                                         | 0                                                | 100                                        |
| 1/2 in.                | 12.5 mm  | 3                                         | 3                                                | 97                                         |
| 3/8 in.                | 9.5 mm   | 5                                         | 8                                                | 92                                         |
| No.4                   | 4.75 mm  | 28                                        | 36                                               | 64                                         |
| No.8                   | 2.36 mm  | 20                                        | 56                                               | 44                                         |
| No.10                  | 2.00 mm  | 4                                         | 60                                               | 40                                         |
| No.16                  | 1.18 mm  | 11                                        | 71                                               | 29                                         |
| No. 30                 | 600 µm   | 9                                         | 79                                               | 21                                         |
| No.40                  | 425 µm   | 3                                         | 82                                               | 18                                         |
| No.50                  | 300 µm   | 2                                         | 85                                               | 15                                         |
| No.100                 | 150 µm   | 4                                         | 89                                               | 11                                         |
| No. 200                | 75 µm    | 3                                         | 92                                               | 7,6                                        |

**Características de la Muestra**

Módulo de  
finieza 4,23

**CURVA GRANULOMETRICA**



**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 14/04/25  
Motivo: Autorización de  
informe de ensayos

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

