

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°261-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO
DIRECCIÓN ** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -
PROYECTO ** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO
UBICACIÓN ** : HUACHIPA-LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 300-25
OT N° : 309-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-24

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PAQUETE 4.4 / DESCANSO DE GRADERIA 9+900 MI / 9+530 MD					Fecha Recepción : 2025-03-14				
F'c (Kg/cm²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-02-27				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-22				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 23 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
769-CO-25	TCV-24-CHP4- 1520-4564	102,91	203,78	8318,55	140,80	16,9	172,6	5	2230
770-CO-25	TCV-24-CHP4- 1520-4564	101,21	203,09	8045,21	164,38	20,4	208,3	2	2250
771-CO-25	TCV-24-CHP4- 1520-4564	102,75	204,06	8292,70	178,56	21,5	219,6	2	2240

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

