

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 376- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-04

STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : ACOPIO N° 2
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 073-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-26

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	13	13	87
3/8 in (9.5 mm)	20	34	66
No. 4 (4.75 mm)	22	56	44
Menor (No. 4)	44	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.73	2.73	2.73	2.73
contenido de agua saturación (%)	9.4	6.8	8.0	9.4

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad


Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.234	2.403	2.404	2.369

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	2.9	4.4	7.2	9.0
Densidad Seca (g/cm³)	2.172	2.302	2.243	2.174
Peso unitario seco del suelo kN/m³	21.30	22.57	21.99	21.32

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO
MÁXIMO

22.68 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE
AGUA

5.0 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 376- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-04-04

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
1 1/2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 026-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

