

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1166-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1663- 25
PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1704- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-24
FECHA EMISIÓN : 2025-11-25

** Datos proporcionados por el cliente

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	24/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,483.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.4
Volumen calibrado cono	1,064.0 cm ³			Humedad Óptima (%) : 12.5 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE A	CALLE A		
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP 1751 - 1765	BZP 1737 - 1751		
Tipo de Muestra(**)	PROPIO CAPA 2	ROPIO RASANTE CAPA		
Descripción visual del suelo	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA	GRAVA LIMOSA Y ARCILLA ARENA		
Espesor de la capa**	cm 15	15		
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2,680.0	2,458.4		
Tamiz del sobretamaño	3/8 in	3/8 in		
Masa de sobretamaño	g 103	255		
Porcentaje de sobretamaño	% 1.81	4.79		
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2.12	2.17		
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1.91	1.94		
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 18.75	19.02		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18.65	18.76		
Porcentaje de compactación	% 96	97		
Criterio de aceptación **	% 0	0		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 11	12		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.


Observaciones:



Página 1 de 1

Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 25/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe