

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1234-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PE
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200122- IE 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO
: DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

RECEPCIÓN N° : 1490- 25

OT N° : 1531- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-10-27

** Datos proporcionados por el cliente

FECHA EMISIÓN : 2025-10-29

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 2	Fecha de ensayo	27/10/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,488.0 g	Ensayado por :	I.C.H.A	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22.1
Volumen calibrado cono	1,072.0 cm ³			Humedad Óptima (%) : 7.3 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION		PRUEBA 3	PRUEBA 4	
Ubicación de la prueba**		ACTIVO 469	ACTIVO 469	
Progresiva/ Cota / Lado**		CAPA 3	CAPA 3	
Tipo de Muestra(**)		RELLENO	RELLENO	
Descripción visual del suelo		Suelo arcilloso color marron beige	Suelo arcilloso color marron beige	
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,373.3	2,315.7	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	327	579	
Porcentaje de sobretamaño	%	0.06	1.1	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.27	2.36	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.14	2.23	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	20.99	21.82	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	20.70	21.36	
Porcentaje de compactación	%	94	97	
Criterio de aceptación **	%	90	90	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	6	6	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

