

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1264-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEF **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 1682- 25
: SAN ISIDRO
PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO **OT N°** : 1726- 25
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO
: DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-26
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-27

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA				
NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	26/11/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,879.0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21.8
Volumen calibrado cono	1,329.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6.1 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	TRAMO M-H / 10	TRAMO M-H/12	TRAMO M-H/14	
Progresiva/ Cota / Lado**	BASE	BASE	BASE	
Tipo de Muestra(**)	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	BASE GRANULAR	
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO COLOR BEIGE	
Espesor de la capa**	cm	25	25	25
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,226.3	2,221.3	2,204.4
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g	773	1058	941
Porcentaje de sobretamaño	%	14.5	20.0	17.9
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.40	2.38	2.38
Densidad seca in situ	g/cm ³	2.29	2.28	2.27
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22.42	22.35	22.29
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21.85	21.50	21.53
Porcentaje de compactación	%	100	99	99
Criterio de aceptación **	%	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	5

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Página 1 de 1
Versión: 04 (05-10-2024)

Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/11/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe