

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1327-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1793- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352, 353,355,356,357,358. **OT N°** : 1838- 25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-12

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-13

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	12/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1,492.0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : B
Densidad de la arena	1.4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19.4
Volumen calibrado cono	1,069.0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12.5 Gravedad específica : 2.7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 5 FRENTE-18	CALLE ROBLES FRENTE-18		
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 1943 - 1968 CAPA 3	BZP : 1913 - 1937 CAPA 3		
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO		
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA		
Espesor de la capa**	cm	15	15	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2,226.4	2,173.3	
Tamiz del sobretamaño		3/8 in	3/8 in	
Masa de sobretamaño	g	280	201	
Porcentaje de sobretamaño	%	0.06	0.04	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2.15	2.16	
Densidad seca in situ	g/cm ³	1.95	1.95	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	19.11	19.13	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	18.78	18.90	
Porcentaje de compactación	%	97	98	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	10	11	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

