

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1332-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1775- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1820- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-10

** Datos proporcionados por el cliente **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-11

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	10/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	D.I.C	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19,0
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 13,4 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 5 FRENTE-19	CALLE S/N FRENTE-19		
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP : 2076 - 2048 CAPA 3	BZP : 2286 - 2306 CAPA 3		
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO		
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA		
Espesor de la capa**	15 cm	15		
Volumen del orificio de prueba	2 180,5 cm ³	2 188,4		
Tamiz del sobretamaño	No4	No4		
Masa de sobretamaño	23 g	66		
Porcentaje de sobretamaño	0.01 %	0.01		
Densidad húmeda in situ	2,09 g/cm ³	2,06		
Densidad seca in situ	1,86 g/cm ³	1,83		
Peso unitario seco in situ	18,23 kN/m ³	17,93		
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	18,20 kN/m ³	17,85		
Porcentaje de compactación	96 %	94		
Criterio de aceptación **	95 %	95		
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	12 %	13		

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

