

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1366-25 SU06

CLIENTE : TECSUR S.A. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : P.J. CALANGO NRO. 158 (ALT. CDRA. 3 Y 4 AV. P. MIOTTA) LIMA - LIMA - SAN **RECEPCIÓN N°** : 1854- 25
: JUAN DE MIRAFLORES **OT N°** : 1899- 25
PROYECTO ** : REFORMAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 60 KV SET SANTA ANITA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-20
UBICACIÓN ** : AVENIDA DE LA CULTURA - AVENIDA LOS VIRREYES **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-22
**** Datos proporcionados por el cliente**

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 5	Fecha de ensayo	20/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 490,0 g	Ensayado por :	L.S.G	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 22,2
Volumen calibrado cono	1 061,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,8 Gravedad específica : 2,8
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	AV. VIRREYES 230+280	AV. VIRREYES 230+280		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 4	CAPA 5		
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO		
Descripción visual del suelo	GRAVA ARENOSA COLOR BEIGE	GRAVA ARENOSA COLOR BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	25	25	
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 686,1	2 228,5	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	1070	822	
Porcentaje de sobretamaño	%	1.6	1.5	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,43	2,47	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,32	2,37	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,79	23,23	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	22,09	22,66	
Porcentaje de compactación	%	99	102	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	4	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

