

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1374-25 SU06

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PEI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN ** : CAL.AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 1852- 25
: SAN ISIDRO **OT N°** : 1897- 25
PROYECTO ** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO
UBICACIÓN ** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO
: DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-19
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-20

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 3	Fecha de ensayo	19/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 873,0 g	Ensayado por :	J.S.A.	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 21,8
Volumen calibrado cono	1 340,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,1 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	PATIO PRIMARIA	PATIO PRIMARIA		
Progresiva/ Cota / Lado**	CAPA 1	CAPA 1		
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO		
Descripción visual del suelo	MATERIAL GRAVOSO COLOR BEIGE	MATERIAL GRAVOSO COLOR BEIGE		
Espesor de la capa**	cm	25		
Volumen del orificio de prueba	cm ³	2 437,0	2 459,9	
Tamiz del sobretamaño		3/4 in	3/4 in	
Masa de sobretamaño	g	736	923	
Porcentaje de sobretamaño	%	1.3	1.6	
Densidad húmeda in situ	g/cm ³	2,37	2,38	
Densidad seca in situ	g/cm ³	2,24	2,27	
Peso unitario seco in situ	kN/m ³	22,00	22,21	
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³	21,46	21,55	
Porcentaje de compactación	%	98	99	
Criterio de aceptación **	%	95	95	
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	%	5	5	

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/12/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del informe