

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°1382-25 SU06

CLIENTE : CONSORCIO LIMA NORTE **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

DIRECCIÓN ** : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS NRO. 154 INT. 803 LIMA -
LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 1853- 25

PROYECTO ** : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES **OT N°** : 1898- 25
ESQUEMA INTEGRAL DE CARABAYLLO – SECTORES 352,
353,355,356,357,358.

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-19

**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-12-20

SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
<u>Datos Cono</u>		<u>Datos ensayo</u>		<u>Datos material compactado</u>
Identificación Cono N°	EQ.DENS. 4	Fecha de ensayo	19/12/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1 492,0 g	Ensayado por :	I.CHA	Método de ensayo : A
Densidad de la arena	1,4 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 19,5
Volumen calibrado cono	1 069,0 cm ³			Humedad Optima (%) : 12,2 Gravedad específica : 2,7
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	CALLE 2 FRENTE-20A	CALLE 10 FRENTE-20A	CALLE 10 FRENTE-20A	CALLE 10 FRENTE-20A
Progresiva/ Cota / Lado**	BZP: 530-544 CAPA 3	BZM-20 BZM-22 CAPA 3	BZM-18 BZM-20 CAPA 3	BZM-17 BZM-18 CAPA 3
Tipo de Muestra(**)	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO	MATERIAL PROPIO
Descripción visual del suelo	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA	LIMOSO ARCILLOSO GRAVA
Espesor de la capa**	cm 15	16	17	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2 216,3	2 185,5	2 235,7	2 120,3
Tamiz del sobretamaño	No4	No4	No4	No4
Masa de sobretamaño	g 254	276	56	110
Porcentaje de sobretamaño	% 0.05	0.06	0.01	0.02
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,17	2,18	2,14	2,16
Densidad seca in situ	g/cm ³ 1,94	1,96	1,90	1,92
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 19,03	19,20	18,61	18,84
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 18,74	18,88	18,54	18,70
Porcentaje de compactación	% 96	97	95	96
Criterio de aceptación **	% 95	95	95	95
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 12	11	13	12

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

