

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2346-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY
DIRECCIÓN ** : MANCHAY
PROYECTO ** : CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA
FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA
UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1769-25
OT N° : 1914-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-13

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : MURO ARMADO DE PIT ASECENSOR PUBLICO- SECTOR-2 - EJE A6-A7/AA-AB

Fecha Recepción : 2025-12-10

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-12-06

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-12-13

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6044-CO-25	PIT-MA-004	101.18	201.12	8,040.4	181.33	22.6	230.0	3	2330
6045-CO-25	PIT-MA-005	100.57	200.68	7,943.8	162.56	20.5	208.7	2	2390
6046-CO-25	PIT-MA-006	101.14	201.29	8,034.9	176.37	22.0	223.8	2	2340

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

