

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2520-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1873-25

OT N° : 1918-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-27

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 02- ENTRE LOS EJES A4-A8/AA-AE

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-12-18

Fecha Moldeo** : 2025-12-17

Fecha Rotura : 2025-12-24

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6807-CO-25	PC-S2-11	101.31	201.21	8,061.9	213.06	26.4	269.5	3	2370
6808-CO-25	PC-S2-12	100.99	201.48	8,010.3	203.85	25.4	259.5	2	2340
6809-CO-25	PC-S2-13	100.65	201.31	7,957.2	213.11	26.8	273.1	2	2340
6810-CO-25	PC-S2-14	101.32	201.35	8,063.5	201.64	25.0	255.0	2	2330
6811-CO-25	PC-S2-15	100.90	201.33	7,996.0	212.33	26.6	270.8	3	2340
6812-CO-25	PC-S2-16	101.52	201.54	8,094.6	192.44	23.8	242.4	2	2320
6813-CO-25	PC-S2-17	101.27	201.14	8,054.7	217.40	27.0	275.2	3	2330
6814-CO-25	PC-S2-18	101.72	201.65	8,126.5	202.50	24.9	254.1	3	2330
6815-CO-25	PC-S2-19	101.72	201.65	8,126.5	202.50	24.9	254.1	3	2330
6816-CO-25	PC-S2-20	101.17	201.54	8,039.6	205.85	25.6	261.1	2	2370

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

