

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2544-25 CO12

CLIENTE : SERGODI INVERSIONES S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. DEL PARQUE SUR NRO. 385 DPTO. 201 URB. CORPAC LIMA - LIMA
- SAN ISIDRO
PROYECTO ** : PROYECTO CAPELLA
UBICACIÓN ** : JR. JOSE MARIANO ARCE, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1875-25
OT N° : 1920-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Muro Pantalla					Fecha Recepción : 2025-12-23				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-11-25				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6924-CO-25	MURO 1.07 1.10	100.46	201.34	7,926.4	324.93	41.0	418.0	2	---
6925-CO-25	MURO 1.07 1.10	100.36	201.37	7,911.4	324.62	41.0	418.4	3	---
6926-CO-25	MURO 1.07 1.10	100.44	201.33	7,923.3	331.19	41.8	426.2	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

