

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°353-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02
DIRECCIÓN** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OT N° : 498- 25
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-04-21
**** Datos proporcionados por el cliente** **FECHA EMISIÓN** : 2025-04-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	21/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por	IVAN	Proctor : (Reapproved 2021)
Densidad de la arena	1.40 g/cm ³			Método de ensayo : C
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20.62
				Humedad Optima (%) : 6.0
				Gravedad específica : 2.74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 21	PUNTO 23	PUNTO 25	PUNTO 27
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	18 cm	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	2390 cm ³	2265	2051	2437
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	1061 g	705	456	1132
Porcentaje de sobretamaño	19.8 %	13.8	9.74	20.3
Densidad húmeda in situ	2.24 g/cm ³	2.25	2.28	2.28
Densidad seca in situ	2.20 g/cm ³	2.19	2.22	2.22
Peso unitario seco in situ	21.55 kN/m ³	21.45	21.72	21.73
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	20.54 kN/m ³	20.78	21.28	20.72
Porcentaje de compactación	100 %	101	103	101
Criterio de aceptación **	98 %	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	2 %	3	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

