

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°355-25 SU06

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL. EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA. UNO LIMA-LIMA- SANTA ANITA
EJECUCION DEL SECTOR - II DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE
PROYECTO ** : INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD LOGISTICA DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO , CUI 2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-06.02

OT N° : 500- 25

FECHA RECEPCIÓN : 2025-04-22

FECHA EMISIÓN : 2025-04-23

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA				
NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)				
Datos Cono		Datos ensayo		Datos material compactado
Identificación Cono N°	CONO 2	Fecha de ensayo	22/04/2025	Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021)
Masa de arena embudo y placa	1887 g	Ensayado por :	IVAN	Método de ensayo : C
Densidad de la arena	1,40 g/cm ³			Peso Unitario Seco(kN/ m ³) : 20,62
Volumen calibrado cono	1129 cm ³			Humedad Optima (%) : 6,0 Gravedad específica : 2,74
DESCRIPCION	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4
Ubicación de la prueba**	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8	ACCESO 8
Progresiva/ Cota / Lado**	PUNTO 37	PUNTO 39	PUNTO 41	PUNTO 42
Tipo de Muestra(**)	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO	AFIRMADO
Descripción visual del suelo	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE	MATERIAL LIMOSO GRAVOSO - COLOR BEIGE
Espesor de la capa**	cm 18	18	18	18
Volumen del orificio de prueba	cm ³ 2721	2141	2232	2131
Tamiz del sobretamaño	3/4 in	3/4 in	3/4 in	3/4 in
Masa de sobretamaño	g 713	731	833	714
Porcentaje de sobretamaño	% 11.8	15.4	16.7	14.8
Densidad húmeda in situ	g/cm ³ 2,22	2,21	2,23	2,26
Densidad seca in situ	g/cm ³ 2,16	2,17	2,17	2,19
Peso unitario seco in situ	kN/m ³ 21,13	21,28	21,23	21,50
GRADO DE COMPACTACIÓN				
Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)	kN/m ³ 20,54	20,51	20,38	20,78
Porcentaje de compactación	% 100	99	99	101
Criterio de aceptación **	% 98	98	98	98
CONTENIDO DE HUMEDAD				
Contenido de agua in situ (ASTM D2216)	% 3	2	3	3

Nota:

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 23/04/25
Motivo: Autorización de
informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

