

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°624-25 CO12

CLIENTE : INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA
- SANTA ANITA
PROYECTO ** : REMODELACIÓN SECTORES A, B, C Y D TERRAZA CENTRO NAVAL DEL PERÚ
SEDE SAN BORJA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 553-25
OT N° : 567-25

UBICACIÓN ** : AV. SAN LUIS S/N SAN BORJA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-23

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA					Fecha Recepción : 2025-05-07				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-02				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-16				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1259-CO-25	D3-15X30cm	150.53	301.11	17796.55	557.08	31.3	319.2	3	2230
1260-CO-25	D3-15X30cm	151.64	301.83	18059.98	569.01	31.5	321.3	2	2200

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

